

Moplen EP641P

PP OTHERS

LyondellBasell Industries

加工/物理特性	数值	单位	试验方法
ASTM数据			
熔融指数	20	g/10min	ASTM D 1238
温度	230	°C	-
负载	2.16	kg	-
密度, 73°F	900	kg/m³	ASTM D 792

机械性能	数值	单位	试验方法
ASTM数据			
屈服应力	27.5	MPa	ASTM D 638
屈服伸长率	5	%	ASTM D 638
弯曲模量	1471	MPa	ASTM D 790
洛克硬度	R 90	-	ASTM D 785
悬臂梁缺口冲击强度, 1/8 in	108	J/m	ASTM D 256
低温悬臂梁缺口冲击强度, Low-Temperature	49	J/m	ASTM D 256
温度	-20	°C	-

热性能	数值	单位	试验方法
ASTM数据			
DTUL @ 66 psi	110	°C	ASTM D 648
维卡温度	150	°C	ASTM D 1525

特征

加工方法

注塑

特征

共聚物, 抗冲共聚物

特殊性能

高冲击韧性的/经抗冲改性的, Opaque

应用

电子电气