

Moplen HP500W
 PP HOMO

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	150	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	1500	MPa	ISO 527
断裂应力	34	MPa	ISO 527
断裂伸长率	10	%	ISO 527

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	164	°C	ISO 11357-1/-3
维卡软化温度, A	153	°C	ISO 306

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	900	kg/m ³	ISO 1183

特征
加工方法
 注塑

生态估价
 食物接触声明

供货形式
 粒料

应用
 汽车, 包装

特征
 均聚物