

Moplen HP2409

PP OTHERS

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	3	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-
机械性能			
ISO数据			
拉伸模量	1850	MPa	ISO 527
屈服应力	40	MPa	ISO 527
屈服伸长率	7	%	ISO 527
断裂伸长率	20	%	ISO 527
简支梁缺口冲击强度, +23°C	7	kJ/m ²	ISO 179/1eA
其它性能			
ISO数据			
密度	900	kg/m ³	ISO 1183
光学特性			
ASTM数据			
雾度	16	%	ASTM D 1003

特征
加工方法

薄膜挤出成型, 片材挤出成型, 热成型

生态估价

食物接触声明

特殊性能

透明.

应用

包装

特征

高结晶度, 有核的