

Moplen HF500H

PP HOMO

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	1.2	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
弯曲模量, 23°C	1300	MPa	ISO 178
悬臂梁缺口冲击强度, 23°C	4	kJ/m ²	ISO 180/1A

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
维卡软化温度, A	152	°C	ISO 306

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	900	kg/m ³	ISO 1183

特征

加工方法

注塑, 其它挤出成型

特征

均聚物