

Moplen HP522H

PP HOMO

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	2	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
屈服应力	34	MPa	ISO 527
屈服伸长率	12	%	ISO 527
断裂应力	23	MPa	ISO 527
断裂伸长率	500	%	ISO 527
弯曲模量, 23°C	1450	MPa	ISO 178
肖氏硬度D, 15s	71	-	ISO 868

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
热变形温度, 0.45 MPa	93	°C	ISO 75-1/-2
维卡软化温度, A	155	°C	ISO 306

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	900	kg/m³	ISO 1183

光学特性	数值	单位	试验方法
ASTM数据			
雾度	0.6	%	ASTM D 1003

特征

特征

防护性能, High Gloss, 均聚物

应用

包装

生态估价

食物接触声明