

Moplen HP515M
 PP HOMO

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	9	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-
机械性能			
ISO数据			
屈服应力	32	MPa	ISO 527
屈服伸长率	11	%	ISO 527
断裂应力	19	MPa	ISO 527
断裂伸长率	600	%	ISO 527
弯曲模量, 23°C	1300	MPa	ISO 178
热性能			
ISO数据			
热变形温度, 0.45 MPa	85	°C	ISO 75-1/-2
维卡软化温度, A	153	°C	ISO 306

特征
加工方法

薄膜挤出成型

添加剂

防结块剂

特殊性能

透明.

特征

High Gloss, 均聚物

生态估价

食物接触声明

应用

包装