

Moplen HP504N

PP HOMO

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	9.5	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-
机械性能			
ISO数据			
拉伸模量	1500	MPa	ISO 527
简支梁缺口冲击强度, +23°C	3.5	kJ/m ²	ISO 179/1eA
其它性能			
ISO数据			
密度	900	kg/m ³	ISO 1183

特征

加工方法
注塑

应用
汽车, 包装

特征
均聚物