

Moplen HP740J

PP HOMO

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	3	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	1850	MPa	ISO 527
屈服应力	40	MPa	ISO 527
屈服伸长率	7	%	ISO 527
断裂伸长率	20	%	ISO 527
简支梁缺口冲击强度, +23°C	7	kJ/m ²	ISO 179/1eA

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
维卡软化温度, A	153	°C	ISO 306
维卡软化温度, 50°C/h 50N	95	°C	ISO 306

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	900	kg/m ³	ISO 1183

光学特性	数值	单位	试验方法
ASTM数据			
雾度	16	%	ASTM D 1003

特征

加工方法

异型材挤出成型, 片材挤出成型, 热成型

特殊性能

透明.

特征

高结晶度, High Gloss, 有核的, 均聚物

生态估价

食物接触声明

应用

包装