

**Moplen HP600R**  
 PP HOMO

LyondellBasell Industries

加工/物理特性	数值	单位	试验方法
ASTM数据			
熔融指数	25	g/10min	ASTM D 1238
温度	230	°C	-
负载	2.16	kg	-
密度, 73°F	900	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 792

机械性能	数值	单位	试验方法
ASTM数据			
屈服应力	37	MPa	ASTM D 638
屈服伸长率	10	%	ASTM D 638
弯曲模量	1700	MPa	ASTM D 790
洛克硬度	R 110	-	ASTM D 785
悬臂梁缺口冲击强度, 1/8 in	25	J/m	ASTM D 256

热性能	数值	单位	试验方法
ASTM数据			
DTUL @ 66 psi	115	°C	ASTM D 648

**特征**
**加工方法**  
 注塑

**特殊性能**  
 Opaque

**特征**  
 High Gloss, 均聚物

**生态估价**  
 食物接触声明

**应用**  
 包装