

Moplen RP2965

PP RANDOM

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	20	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	5	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
屈服应力	35.4	MPa	ISO 527
屈服伸长率	8.4	%	ISO 527
断裂应力	22.6	MPa	ISO 527
断裂伸长率	630	%	ISO 527
简支梁缺口冲击强度, +23°C	2.9	kJ/m ²	ISO 179/1eA
弯曲模量, 23°C	1430	MPa	ISO 178

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	153	°C	ISO 11357-1/-3

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	900	kg/m ³	ISO 1183

特征

加工方法

注塑

特征

防蠕变, 共聚物, 随机共聚物

供货形式

粒料

耐化学试剂

通用耐化学性

特殊性能

经热稳处理的/耐热的

应用

汽车