

Moplen PP567P

PP HOMO

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	18	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
屈服应力	33	MPa	ISO 527
屈服伸长率	11	%	ISO 527
断裂应力	21	MPa	ISO 527
断裂伸长率	700	%	ISO 527
弯曲模量, 23°C	1150	MPa	ISO 178

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
热变形温度, 0.45 MPa	74	°C	ISO 75-1/-2
维卡软化温度, A	153	°C	ISO 306

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	900	kg/m³	ISO 1183

特征

加工方法

其它挤出成型

特征

抗气熏褪色性, 均聚物