

## Moplen RP225M

PP RANDOM

LyondellBasell Industries

| 流变性能      | 数值   | 单位      | 试验方法     |
|-----------|------|---------|----------|
| ISO数据     |      |         |          |
| 熔融指数, MFI | 8    | g/10min | ISO 1133 |
| 熔融指数温度    | 230  | °C      | -        |
| 熔融指数负载    | 2.16 | kg      | -        |

| 其它性能  | 数值  | 单位    | 试验方法     |
|-------|-----|-------|----------|
| ISO数据 |     |       |          |
| 密度    | 900 | kg/m³ | ISO 1183 |

### 特征

#### 加工方法

薄膜挤出成型

#### 特征

High Gloss, 可焊的, 共聚物, 随机共聚物

#### 添加剂

防结块剂

#### 生态估价

食物接触声明

#### 特殊性能

透明.

#### 应用

包装