

Moplen RP348SK

PP RANDOM

LyondellBasell Industries

加工/物理特性	数值	单位	试验方法
ASTM数据			
熔融指数	35	g/10min	ASTM D 1238
温度	230	°C	-
负载	2.16	kg	-
密度, 73°F	900	kg/m³	ASTM D 792
机械性能			
ASTM数据			
屈服应力	30	MPa	ASTM D 638
屈服伸长率	14	%	ASTM D 638
弯曲模量	1050	MPa	ASTM D 790
洛克硬度	R 93	-	ASTM D 785
悬臂梁缺口冲击强度, 1/8 in	50	J/m	ASTM D 256
热性能			
ASTM数据			
DTUL @ 66 psi	87	°C	ASTM D 648
光学特性			
ASTM数据			
雾度	18	%	ASTM D 1003

特征

加工方法
注塑

耐化学试剂
通用耐化学性

特殊性能
高冲击韧性的/经抗冲改性的, 透明.

生态估价
食物接触声明

特征
有核的, 共聚物, 随机共聚物

应用
包装