

PP 2167 90/05

PP COPO

MBA Polymers

Deep black

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	23	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
屈服应力	17	MPa	ISO 527
弯曲模量, 23°C	1200	MPa	ISO 178
悬臂梁缺口冲击强度, 23°C	24	kJ/m²	ISO 180/1A

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1030	kg/m³	ISO 1183

加工推荐 (注塑)	数值	单位	试验方法
注塑熔体温度	190 - 220	°C	-
模具温度	20 - 40	°C	-

加工推荐 (挤出)	数值	单位	试验方法
注塑熔体温度	170 - 200	°C	-

特征

加工方法

注塑, 其它挤出成型

供货形式

黑色

特殊性能

高冲击韧性的/经抗冲改性的

特征

共聚物

生态估价

回收树脂含量