

Purell EA678P

PP COPO

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	18	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	1750	MPa	ISO 527
屈服应力	32	MPa	ISO 527
屈服伸长率	5	%	ISO 527
断裂伸长率	50	%	ISO 527
简支梁缺口冲击强度, +23°C	6.5	kJ/m ²	ISO 179/1eA

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
热变形温度, 0.45 MPa	100	°C	ISO 75-1/-2
维卡软化温度, A	153	°C	ISO 306

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	900	kg/m ³	ISO 1183

光学特性	数值	单位	试验方法
ASTM数据			
光泽度	70	-	ASTM D 2457

特征

加工方法

注塑

耐化学试剂

通用耐化学性

特殊性能

防静电的, 消毒, 环氧乙烷灭菌(EtO), 蒸汽灭菌

应用

药物

特征

高结晶度, 有核的, 共聚物, 抗冲共聚物