

Softell TKG 317N E C11515

PP COPO-GF25

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔体体积流动速度, MVR	16	cm ³ /10min	ISO 1133
温度	230	°C	-
载荷	2.16	kg	-
熔融指数, MFI	11	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
简支梁缺口冲击强度, -30°C	5	kJ/m ²	ISO 179/1eA
弯曲模量, 23°C	4600	MPa	ISO 178

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1090	kg/m ³	ISO 1183

特征

加工方法	特征
注塑	阻隔声音, 少气味, 抗划性, 共聚物
供货形式	应用
粒料	汽车