

Purell SP170G

PP COPO

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	1.5	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	600	MPa	ISO 527
屈服应力	22	MPa	ISO 527
屈服伸长率	15	%	ISO 527
断裂伸长率	>50	%	ISO 527
简支梁缺口冲击强度, +23°C	21	kJ/m ²	ISO 179/1eA
球压硬度	32	MPa	ISO 2039-1

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
热变形温度, 0.45 MPa	62	°C	ISO 75-1/-2
维卡软化温度, A	126	°C	ISO 306

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	900	kg/m ³	ISO 1183

光学特性	数值	单位	试验方法
ASTM数据			
光泽度	110	-	ASTM D 2457
雾度	22	%	ASTM D 1003

特征

加工方法

薄膜挤出成型, 吹塑, 吹塑挤出成型

特征

共聚物

特殊性能

透明, 消毒, 环氧乙烷灭菌(EtO), 蒸汽灭菌

应用

药物