

**Purell HF570R**  
 PP HOMO

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	22	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-
机械性能			
ISO数据			
弯曲模量, 23°C	1400	MPa	ISO 178
热性能			
ISO数据			
维卡软化温度, A	154	°C	ISO 306
其它性能			
ISO数据			
密度	900	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183

**特征**
**加工方法**

注塑, 其它挤出成型

**供货形式**

粉料

**特殊性能**

消毒, 环氧乙烷灭菌(EtO), 蒸汽灭菌

**特征**

低翘曲, 均聚物

**应用**

药物