

Softell TKG 300N1 NAT
 PP COPO-GF25

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	6	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-
机械性能			
ISO数据			
简支梁缺口冲击强度, +23°C	35	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度, -30°C	7.5	kJ/m ²	ISO 179/1eA
弯曲模量, 23°C	2500	MPa	ISO 178
其它性能			
ISO数据			
密度	1090	kg/m ³	ISO 1183

特征
加工方法

注塑

特征

抗划性, 共聚物

供货形式

粒料, 自然色