

LURANYL® KR 2490 (EXP2186)
(PPE+PS-HI)

Romira GmbH

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔体体积流动速度, MVR	17	cm³/10min	ISO 1133
温度	275	°C	-
载荷	21.6	kg	-
熔融指数, MFI	12	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	275	°C	-
熔融指数负载	21.6	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	2650	MPa	ISO 527
拉伸强度	78	MPa	ISO 527
断裂伸长率	35	%	ISO 527

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
热变形温度, 1.80 MPa	170	°C	ISO 75-1/-2
维卡软化温度, 50°C/h 50N	193	°C	ISO 306
1.5mm名义厚度时的燃烧性	V-1	class	UL 94
测试用试样的厚度	1.5	mm	-
厚度为h时的燃烧性	V-1	class	UL 94
测试用试样的厚度	3.0	mm	-

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
吸湿性	0.15	%	类似ISO 62
密度	1070	kg/m³	ISO 1183

特征

加工方法

其它挤出成型

特殊性能

高冲击韧性的/经抗冲改性的, 经热稳处理的/耐热的