

Amodel® A-1145 HS

PPA-GF45

Syensqo

加工/物理特性	数值	单位	试验方法
ASTM数据			
模压收缩率, 平行	0.002	mm/mm	ASTM D 955
模压收缩率, TD	0.006	mm/mm	ASTM D 955
吸水率, 24小时	0.12	%	ASTM D 570

机械性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	16800 / -	MPa	ISO 527
断裂应力	263 / -	MPa	ISO 527
断裂伸长率	2.7 / -	%	ISO 527
无缺口简支梁冲击强度, +23°C	92 / -	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度, +23°C	10 / -	kJ/m²	ISO 179/1eA
弯曲模量, 23°C	15900 / -	MPa	ISO 178
弯曲模量	4900 / -	MPa	ISO 178
弯曲模量-温度	175	°C	-
悬臂梁缺口冲击强度, 23°C	10 / -	kJ/m²	ISO 180/1A
Izod冲击强度, 23°C	61 / -	kJ/m²	ISO 180/1U
ASTM数据			
拉伸模量	17200 / 17200	MPa	ASTM D 638
拉伸强度	259 / 228	MPa	ASTM D 638
断裂伸长率	2.6 / 2.1	%	ASTM D 638
压缩强度	194 / -	MPa	ASTM D 695
弯曲模量	13800 / 13800	MPa	ASTM D 790
弯曲强度	363 / 294	MPa	ASTM D 790
洛克硬度	R125 /	-	ASTM D 785
悬臂梁缺口冲击强度, 1/8 in	110 / 100	J/m	ASTM D 256
Izod冲击强度, 1/8 in	1100 / -	J/m	ASTM D 256

热性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	310 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度, 1.80 MPa	281 / *	°C	ISO 75-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB / *	class	UL 94
测试用试样的厚度	3.2 / *	mm	-

电性能	干 / 湿	单位	试验方法
ASTM数据			
电介质强度, 短时	23 / 23	kV/mm	ASTM D 149
耗散因素, 60 Hz	0.005 / 0.009	-	ASTM D 150
耗散因素, 1 MHz	0.016 / 0.021	-	ASTM D 150
电介质常数, 60 Hz	4.6 / 4.9	-	ASTM D 150
电介质常数, 1 MHz	4.4 / 4.5	-	ASTM D 150
体积电阻率	0 / >1E15	Ohm*cm	ASTM D 257
耐电弧性	145 / 125	s	ASTM D 495

其它性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1590 / -	kg/m³	ISO 1183


加工推荐 (注塑)	数值	单位	试验方法
预干燥-温度	120	°C	-
预干燥-时间	4.5	h	-
加工湿度	≤ 0.045	%	-
注塑熔体温度	321 - 343	°C	-
模具温度	135	°C	-
1区	304 - 318	°C	-
2区	316 - 329	°C	-

Amodel® A-1145 HS
PPA-GF45


Syensqo

函数


粘度 - 剪切速度




剪切应力 - 剪切速度



应力 - 应变.



正割模量 - 应变.



特征

加工方法

注塑

供货形式

粒料, 黑色, 自然色

特殊性能

经热稳处理的/耐热的

特征

防蠕变

耐化学试剂

通用耐化学性

应用

汽车, IT/商务机器, 电子电气