

LURANYL® HT 190
(PPE+PA*)

Romira GmbH

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔体体积流动速度, MVR	20	cm³/10min	ISO 1133
温度	280	°C	-
载荷	5	kg	-
模塑收缩率, 平行	1.0	%	ISO 294-4, 2577

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	2050	MPa	ISO 527
拉伸强度	50	MPa	ISO 527
断裂伸长率	90	%	ISO 527
无缺口简支梁冲击强度, +23°C	无断裂	kJ/m²	ISO 179/1eU
无缺口简支梁冲击强度, -30°C	无断裂	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度, +23°C	45	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度, -30°C	12	kJ/m²	ISO 179/1eA

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
热变形温度, 1.80 MPa	120	°C	ISO 75-1/-2
维卡软化温度, 50°C/h 50N	180	°C	ISO 306
线性热膨胀系数, 平行	95	E-6/K	ISO 11359-1/-2
1.5mm名义厚度时的燃烧性	HB	class	UL 94
测试用试样的厚度	1.6	mm	-

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1050	kg/m³	ISO 1183

特征

加工方法
注塑

特征
低翘曲

供货形式
粒料

应用
汽车, 电子电气

特殊性能
经热稳处理的/耐热的