

ECOTRAN® J200

PPS

HDC Polyall

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸强度	50	MPa	ISO 527
断裂伸长率	1	%	ISO 527
无缺口简支梁冲击强度, +23°C	15	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度, +23°C	2	kJ/m ²	ISO 179/1eA
弯曲模量, 23°C	3700	MPa	ISO 178
弯曲强度	95	MPa	ISO 178
热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	280	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度, 1.80 MPa	110	°C	ISO 75-1/-2
其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
吸水性	0.02	%	类似ISO 62
密度	1350	kg/m ³	ISO 1183