

Hifax CA 12 A

TPO

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	0.8	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
屈服应力	9	MPa	ISO 527
屈服伸长率	35	%	ISO 527
断裂应力	13	MPa	ISO 527
断裂伸长率	>50	%	ISO 527
简支梁缺口冲击强度, +23°C	无断裂	kJ/m ²	ISO 179/1eA
弯曲模量, 23°C	330	MPa	ISO 178
肖氏硬度D, 15s	36	-	ISO 868

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	163	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度, 0.45 MPa	50	°C	ISO 75-1/-2
维卡软化温度, A	78	°C	ISO 306

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	888	kg/m ³	ISO 1183

特征

加工方法

其它挤出成型, 吹塑, 压延成型, 电线挤出

特征

可交联的, 软质

供货形式

粒料, 自然色

耐化学试剂

通用耐化学性

特殊性能

高冲击韧性的/经抗冲改性的

应用

建材, 电子电气