

Softell CA 7469A

TPO

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	0.5	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
简支梁缺口冲击强度, +23°C	无断裂	kJ/m²	ISO 179/1eA
弯曲模量, 23°C	130	MPa	ISO 178
断裂应力 TPE	7	MPa	ISO 527
断裂应变, TPE	500	%	ISO 527
肖氏硬度A, 3s	87	-	ISO 868

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	142	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度, 0.45 MPa	39	°C	ISO 75-1/-2
维卡软化温度, A	50	°C	ISO 306

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	880	kg/m³	ISO 1183

特征

加工方法

异型材挤出成型, 片材挤出成型, 其它挤出成型, 压延成型, 电线挤出

供货形式

粒料, 自然色

特殊性能

高冲击韧性的/经抗冲改性的

特征

软质

应用

汽车, 建材