

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
时恒定应变下的永久变形, 70°C	75	%	ISO 815
肖氏硬度A, 3s	66	-	ISO 868
拉伸强度	5.5	MPa	ISO 37
断裂伸长率	572	%	ISO 37
100%应变时的应力	2.6	MPa	ISO 37
300%应变时的应力	10.8	MPa	ISO 37
撕裂强度	35	kN/m	ISO 6383
耐磨性	191	mm ³	DIN 53516

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1200	kg/m ³	ISO 2781

特征

加工方法

注塑