

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
时恒定应变下的永久变形, 70°C	68	%	ISO 815
肖氏硬度A, 3s	80	-	ISO 868
拉伸强度	14.4	MPa	ISO 37
断裂伸长率	536	%	ISO 37
100%应变时的应力	5.5	MPa	ISO 37
300%应变时的应力	23.4	MPa	ISO 37
撕裂强度	66	kN/m	ISO 6383
耐磨性	164	mm ³	DIN 53516

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1240	kg/m ³	ISO 2781

特征

加工方法

注塑