

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
时恒定应变下的永久变形, 70°C	86	%	ISO 815
时恒定应变下的永久变形, 100°C	92	%	ISO 815
肖氏硬度A, 3s	49	-	ISO 868
拉伸强度	4	MPa	ISO 37
断裂伸长率	468	%	ISO 37
100%应变时的应力	1.8	MPa	ISO 37
300%应变时的应力	10.5	MPa	ISO 37
撕裂强度	22	kN/m	ISO 6383
耐磨性	216	mm³	DIN 53516

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	930	kg/m³	ISO 2781

特征

加工方法
注塑