

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
时恒定应变下的永久变形, 70°C	89	%	ISO 815
时恒定应变下的永久变形, 100°C	89	%	ISO 815
肖氏硬度A, 3s	50	-	ISO 868
拉伸强度	3.6	MPa	ISO 37
断裂伸长率	315	%	ISO 37
100%应变时的应力	2.2	MPa	ISO 37
300%应变时的应力	11.1	MPa	ISO 37
撕裂强度	24	kN/m	ISO 6383
耐磨性	271	mm³	DIN 53516

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1050	kg/m³	ISO 2781

特征

加工方法
注塑