

Evoprene® 094

TPE

Alphagary

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
时恒定应变下的永久变形, 70°C	83	%	ISO 815
时恒定应变下的永久变形, 100°C	85	%	ISO 815
肖氏硬度A, 3s	61	-	ISO 868
拉伸强度	5.1	MPa	ISO 37
断裂伸长率	605	%	ISO 37
300%应变时的应力	6.3	MPa	ISO 37
撕裂强度	30	kN/m	ISO 6383
耐磨性	397	mm ³	DIN 53516

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1080	kg/m ³	ISO 2781

特征

加工方法

注塑