

## Evoprene® G 3462

TPE

Alphagary

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
时恒定应变下的永久变形, 70°C	39	%	ISO 815
肖氏硬度A, 3s	48	-	ISO 868
拉伸强度	5	MPa	ISO 37
断裂伸长率	615	%	ISO 37
100%应变时的应力	1.25	MPa	ISO 37
300%应变时的应力	6.6	MPa	ISO 37

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1030	kg/m <sup>3</sup>	ISO 2781

### 特征

#### 加工方法

注塑