

| 机械性能               | 数值   | 单位   | 试验方法      |
|--------------------|------|------|-----------|
| ISO数据              |      |      |           |
| 时恒定应变下的永久变形, 70°C  | 88   | %    | ISO 815   |
| 时恒定应变下的永久变形, 100°C | 87   | %    | ISO 815   |
| 肖氏硬度A, 3s          | 65   | -    | ISO 868   |
| 拉伸强度               | 5.8  | MPa  | ISO 37    |
| 断裂伸长率              | 398  | %    | ISO 37    |
| 100%应变时的应力         | 2.5  | MPa  | ISO 37    |
| 300%应变时的应力         | 12.9 | MPa  | ISO 37    |
| 撕裂强度               | 48   | kN/m | ISO 6383  |
| 耐磨性                | 165  | mm³  | DIN 53516 |

| 其它性能  | 数值  | 单位    | 试验方法     |
|-------|-----|-------|----------|
| ISO数据 |     |       |          |
| 密度    | 940 | kg/m³ | ISO 2781 |

特征

加工方法  
注塑