

Evoprene® G 940
TPE

Alphagary

加工/物理特性	数值	单位	试验方法
ASTM数据			
熔融指数	2.9	g/10min	ASTM D 1238
温度	190	°C	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
时恒定应变下的永久变形, 70°C	81	%	ISO 815
时恒定应变下的永久变形, 100°C	79	%	ISO 815
肖氏硬度A, 3s	87	-	ISO 868
肖氏硬度D, 15s	34	-	ISO 868
拉伸强度	14.5	MPa	ISO 37
断裂伸长率	640	%	ISO 37
100%应变时的应力	7.8	MPa	ISO 37
300%应变时的应力	33	MPa	ISO 37
撕裂强度	65	kN/m	ISO 6383
耐磨性	210	mm³	DIN 53516

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	950	kg/m³	ISO 2781

特征

加工方法
注塑