

Evoprene® G 925

TPE

Alphagary

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
时恒定应变下的永久变形, 70°C	59	%	ISO 815
时恒定应变下的永久变形, 100°C	77	%	ISO 815
肖氏硬度A, 3s	34	-	ISO 868
拉伸强度	5.5	MPa	ISO 37
断裂伸长率	600	%	ISO 37
100%应变时的应力	0.9	MPa	ISO 37
300%应变时的应力	5.4	MPa	ISO 37

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	890	kg/m ³	ISO 2781

特征

加工方法

注塑