

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
肖氏硬度A, 3s	65	-	ISO 868
拉伸强度	5.4	MPa	ISO 37
断裂伸长率	570	%	ISO 37
100%应变时的应力	2.5	MPa	ISO 37
300%应变时的应力	9.9	MPa	ISO 37

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1180	kg/m³	ISO 2781

特征

加工方法
注塑