+135-3858-6433 (GuangDong)
+188-1699-6168 (ShangHai)
+852-6957-5415 (HongKong)

alphagary

ALBIS

Evoprene® G 960

TPE

Alphagary

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
时恒定应变下的永久变形, 70°C	35	%	ISO 815
时恒定应变下的永久变形, 100°C	71	%	ISO 815
肖氏硬度A, 3s	42	-	ISO 868
拉伸强度	6.6	MPa	ISO 37
断裂伸长率	765	%	ISO 37
100%应变时的应力	1.1	MPa	ISO 37
300%应变时的应力	4.8	MPa	ISO 37
撕裂强度	21	kN/m	ISO 6383
耐磨性	575	mm^3	DIN 53516

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1190	kg/m^3	ISO 2781

特征

加工方法

注塑