+135-3858-6433 (GuangDong)
+188-1699-6168 (ShangHai)
+852-6957-5415 (HongKong)

alphagary

ALBIS

Evoprene® G 962

TPE

Alphagary

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
时恒定应变下的永久变形, 70°C	36	%	ISO 815
时恒定应变下的永久变形, 100°C	71	%	ISO 815
肖氏硬度A, 3s	51	-	ISO 868
拉伸强度	6	MPa	ISO 37
断裂伸长率	635	%	ISO 37
100%应变时的应力	2.4	MPa	ISO 37
300%应变时的应力	7.5	MPa	ISO 37
撕裂强度	22	kN/m	ISO 6383
耐磨性	455	mm^3	DIN 53516

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1200	kg/m^3	ISO 2781

特征

加工方法

注塑