+135-3858-6433 (GuangDong) +188-1699-6168 (ShangHai) +852-6957-5415 (HongKong)

alphagary



Evoprene® G 958 TPE **Alphagary**

机械性能	数值	单位	试验方法	
ISO数据				
时恒定应变下的永久变形, 70°C	38	%	ISO 815	
时恒定应变下的永久变形, 100°C	57	%	ISO 815	
肖氏硬度A, 3s	55	=	ISO 868	
拉伸强度	6.4	MPa	ISO 37	
断裂伸长率	468	%	ISO 37	
	2.1	MPa	ISO 37	
300%应变时的应力	10.5	MPa	ISO 37	
一 耐磨性	117	mm³	DIN 53516	

其它性能	数值	单位	试验方法	
ISO数据				
密度	900	kg/m³	ISO 2781	

特征

加工方法 注塑