

## Evoprene® GC 640

TPE

Alphagary

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
时恒定应变下的永久变形, 70°C	54	%	ISO 815
时恒定应变下的永久变形, 100°C	72	%	ISO 815
肖氏硬度A, 3s	80	-	ISO 868
拉伸强度	7.2	MPa	ISO 37
断裂伸长率	456	%	ISO 37
100%应变时的应力	5.6	MPa	ISO 37
300%应变时的应力	18.6	MPa	ISO 37
撕裂强度	46	kN/m	ISO 6383
耐磨性	197	mm <sup>3</sup>	DIN 53516

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1090	kg/m <sup>3</sup>	ISO 2781

### 特征

#### 加工方法

注塑