

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
时恒定应变下的永久变形, 70°C	73	%	ISO 815
时恒定应变下的永久变形, 100°C	82	%	ISO 815
肖氏硬度A, 3s	91	-	ISO 868
肖氏硬度D, 15s	51	-	ISO 868
拉伸强度	20.7	MPa	ISO 37
断裂伸长率	530	%	ISO 37
100%应变时的应力	13.9	MPa	ISO 37
300%应变时的应力	51.9	MPa	ISO 37
撕裂强度	113	kN/m	ISO 6383
耐磨性	90	mm³	DIN 53516

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1040	kg/m³	ISO 2781

特征

加工方法
注塑