

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
时恒定应变下的永久变形, 70°C	34	%	ISO 815
时恒定应变下的永久变形, 100°C	85	%	ISO 815
肖氏硬度A, 3s	30	-	ISO 868
拉伸强度	2.2	MPa	ISO 37
断裂伸长率	505	%	ISO 37
100%应变时的应力	0.8	MPa	ISO 37
300%应变时的应力	4.2	MPa	ISO 37
撕裂强度	16	kN/m	ISO 6383

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1150	kg/m³	ISO 2781

特征

加工方法

注塑