

| 机械性能              | 数值  | 单位  | 试验方法    |
|-------------------|-----|-----|---------|
| ISO数据             |     |     |         |
| 时恒定应变下的永久变形, 70°C | 74  | %   | ISO 815 |
| 肖氏硬度A, 3s         | 57  | -   | ISO 868 |
| 拉伸强度              | 6.3 | MPa | ISO 37  |
| 断裂伸长率             | 658 | %   | ISO 37  |
| 100%应变时的应力        | 1.7 | MPa | ISO 37  |
| 300%应变时的应力        | 8.4 | MPa | ISO 37  |

| 其它性能  | 数值   | 单位    | 试验方法     |
|-------|------|-------|----------|
| ISO数据 |      |       |          |
| 密度    | 1130 | kg/m³ | ISO 2781 |

特征

加工方法  
注塑