

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
肖氏硬度A, 3s	77	-	ISO 868
拉伸强度	8	MPa	ISO 37
断裂伸长率	721	%	ISO 37
100%应变时的应力	3.8	MPa	ISO 37
300%应变时的应力	14.4	MPa	ISO 37
耐磨性	143	mm³	DIN 53516
其它性能			
ISO数据			
密度	910	kg/m³	ISO 2781

特征

加工方法
注塑