

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
时恒定应变下的永久变形, 70°C	84	%	ISO 815
时恒定应变下的永久变形, 100°C	90	%	ISO 815
肖氏硬度A, 3s	80	-	ISO 868
拉伸强度	7.3	MPa	ISO 37
断裂伸长率	502	%	ISO 37
100%应变时的应力	3.8	MPa	ISO 37
300%应变时的应力	16.2	MPa	ISO 37
撕裂强度	42	kN/m	ISO 6383

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	980	kg/m³	ISO 2781

特征

加工方法

注塑