+135-3858-6433 (GuangDong) +188-1699-6168 (ShangHai) +852-6957-5415 (HongKong)

alphagary



Evoprene® G 991

TPE ______ Alphagary

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
时恒定应变下的永久变形, 70°C	36	%	ISO 815
时恒定应变下的永久变形, 100°C	52	%	ISO 815
肖氏硬度A, 3s	60	-	ISO 868
拉伸强度	10	MPa	ISO 37
断裂伸长率	750	%	ISO 37
100%应变时的应力	1.8	MPa	ISO 37
300%应变时的应力	9.6	MPa	ISO 37
撕裂强度	30	kN/m	ISO 6383
耐磨性	130	mm³	DIN 53516

其它性能	数值	单位	试验方法	
ISO数据				
密度	1000	kg/m³	ISO 2781	

特征

加工方法

注塑