+135-3858-6433 (GuangDong)
+188-1699-6168 (ShangHai)
+852-6957-5415 (HongKong)

alphagary

ALBIS

Evoprene® GC 5657

TPE

Alphagary

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
时恒定应变下的永久变形, 70°C	39	%	ISO 815
时恒定应变下的永久变形, 100°C	73	%	ISO 815
肖氏硬度A, 3s	60	-	ISO 868
拉伸强度	5.1	MPa	ISO 37
断裂伸长率	632	%	ISO 37
100%应变时的应力	2	MPa	ISO 37
300%应变时的应力	8.64	MPa	ISO 37
撕裂强度	22.2	kN/m	ISO 6383

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1040	kg/m³	ISO 2781

特征

加工方法

注塑