

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
时恒定应变下的永久变形, 70°C	18	%	ISO 815
撕裂强度	20	kN/m	ISO 34-1
肖氏硬度A, 3s	47	-	ISO 868
拉伸强度	7.4	MPa	ISO 37
断裂伸长率	510	%	ISO 37

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1080	kg/m³	ISO 2781

特征

加工方法
注塑