

## Evoprene® Super G 932

TPE

Alphagary

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
时恒定应变下的永久变形, 70°C	24	%	ISO 815
时恒定应变下的永久变形, 100°C	38	%	ISO 815
肖氏硬度A, 3s	70	-	ISO 868
拉伸强度	12.3	MPa	ISO 37
断裂伸长率	490	%	ISO 37
100%应变时的应力	4	MPa	ISO 37
300%应变时的应力	21.6	MPa	ISO 37
撕裂强度	35	kN/m	ISO 6383
耐磨性	288	mm <sup>3</sup>	DIN 53516

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1110	kg/m <sup>3</sup>	ISO 2781

### 特征

#### 加工方法

注塑