

Sipolprene® 65215

TPC

Sipol spa Società Italiana Polimeri

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	21	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
断裂应力 TPE	51	MPa	ISO 527
断裂应变. TPE	>300	%	ISO 527
肖氏硬度D, 15s	65	-	ISO 868

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	215	°C	ISO 11357-1/-3

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1230	kg/m ³	ISO 1183

特征
加工方法

注塑, 其它挤出成型

供货形式

自然色