

Sipolprene® 35180 B

TPC

Sipol spa Società Italiana Polimeri

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	34	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
弯曲模量, 23°C	45	MPa	ISO 178
断裂应力 TPE	26	MPa	ISO 527
断裂应变. TPE	>300	%	ISO 527
肖氏硬度D, 15s	35	-	ISO 868

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	177	°C	ISO 11357-1/-3
维卡软化温度, A	111	°C	ISO 306

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1120	kg/m³	ISO 1183

特征

加工方法

注塑, 其它挤出成型

供货形式

黑色